

# MARMORI

## BEISPIEL MISCHVERHÄLTNISSE

	Marmori Farbton	flüssiges Polymer Komponente B Liquid [g]	Mikrozement-Pulver Komponente A Pulver [g]	Pigment FColor [ml]
GR1	aschegrau	250	850	0,25
GR2	hell grau	250	850	0,8
GR3	natur Beton	250	850	1,5
GR4	Titan	250	850	3,5
GR5	Graphit	250	850	6
GR6	Basalt	250	850	20

Die **GR-Farbtöne** des Mikrozementgemisch werden durch Zugabe des schwarzen F-Color Pigments erstellt. Je mehr des Pigments verwendet wird, desto dunkler der Farbton.

**Die Konsistenz der Spachtelmasse kann durch Zugabe des Polymers verdünnt oder des Pulvers verfestigt werden.**

Alle **MZ-Farbtöne** werden durch die Zugabe der gesamten Menge des **F-Color** Pigments in dem 4 kg Behälter des **MARMORI-Liquid** erstellt.

Die zuvor gemachten Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen – vorausgesetzt, die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen Unterschieden bei Material und Untergrund und aufgrund abweichender Arbeitsbedingungen kann ein bestimmtes Ergebnis nicht gewährleistet werden. Darüber hinaus kann eine Haftung – unabhängig vom Rechtsverhältnis – weder mit diesen Hinweisen noch mit einer mündlichen Beratung begründet werden; es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Microzement erforderlich sind, Microzement rechtzeitig und vollständig schriftlich übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte oder im Internet unter [www.mikrozement.com](http://www.mikrozement.com) heruntergeladen werden kann.

MARMORI Mischverhältnisse - Version 1.0 vom 01.02.2023